

# DIPLAST VERARBEITUNG



Mögliche Verarbeitungen.

Distriplast fokussiert ausschließlich auf die Herstellung von PP Hohlkammerplatten das ganze Jahr über und bietet ein ausführliches Sortiment für Verarbeiter.

ISO9001:2008 und ISO14001:2004 zertifiziert, gehört Distriplast zu Beulieu International Group Produktionseinheiten in Dünkirchen (F).



## Service nach Maß

- Die Hohlkammerplatte Diplast Serie „C“ mit Verarbeitungszweck wird von der höchsten Qualität PP extrudiert. Als Verarbeiter können Sie ein breites Verpackungssortiment anbieten.
- Die Platten können zerschnitten, bzw. gefaltet, heiß oder durch Ultraschall geschweißt, geklebt (nach einer Corona Behandlung) werden.
- Distriplast-Standardfarben: neutral, weiß, schwarz ab 250kg ; gelb, blau, grün, rot ab 500kg. Zusätzlich dazu ab 2 Tonnen bestellte Platten kann jede RAL-Farbe in der Tönung eingestellt werden.
- Ab einer Tonne bestellte HKP (außer Corona, ohne Mindestmenge), können Sonderbehandlungen wie ESD, VCI, antistatisch, UV, feuerfest in sehr kurzen Fristen gefertigt werden.

# Diplast

Verstärkter Schutz

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Per definitionem werden die Hohlkammerplatten nach Ihrem Pflichtenheft gefertigt. Unsere langjährige technische Erfahrung in der HKP Extrusion bietet eine kreative Optimierung Dicke-Grammatur um Ihre Bedürfnisse entgegenzukommen; bleiben dennoch einige Fertigungstoleranzen:

- Mindestlänge im Stegverlauf 800mm, maximale 7500mm. Toleranz :  $\pm 4$ mm/m
- Mindestbreite 600mm, maximale 3000mm (2,4m ab 7mm Dicke). Toleranz :  $+3/-0$  mm/m ( $\pm 1$ Kanal/Breite bei Dicke  $\geq 7$ mm),
- Rechtwinkligkeitstoleranz : Diagonale  $\pm 3$ mm/m ( $\pm 5$ mm/m bei Dicke  $\geq 7$ mm),
- Gewichtstoleranz  $\pm 2\%$ .
- Planheitstoleranz  $\pm 2$ mm.

Verpackung: Auf Holzpalette, 2 PP-Bänder + PE-Streckfolie + PE-Abdeckfolie.

Garantie: Corona 42 Dynes Behandlung , 6 Monate zum Zeitpunkt der Lieferung ab Werk. Für andere Behandlungen bitten Sie um Garantie-, und Lagerungsbedingungen.

Auf Wahl: Feuerbeständigkeit, Lebensmittelechtheitsbescheinigungen, ESD, VCI, antistatisch, UV-Schutz.



♻️ Im Rahmen der Umweltdeklaration von Distriplast wird die Wiederverwendung der Materialien gefördert, bzw. ein großer Anteil an PP Regranulaten wird in anderen HKP-Qualitäten integriert. Wir kaufen Ihre sauberen (keine Mischung mit anderen Materialien) zu kompakten Ballen verpressten Zuschnittabfälle von PP HKP in vollen LKW zu.



♻️ DISTRIPLAST fördert den multimodalen Verkehr; weniger Zeit auf den Straßen bedeutet weniger abgegebenes CO<sub>2</sub>. Zu den Kunden Süd-Ost Frankreichs beachtet DISTRIPLAST auf eine ähnliche Kohlendioxidabgabe wie bei regionalem Verkehr.

DISTRIPLAST Umweltaktion ist mit ♻️ in dieser Broschüre gekennzeichnet.

Distriplast Flandre SAS, Z.I. Petite Synthe, BP 20106 F - 59944Dunkerque Cedex 2 | [www.distriplast.com](http://www.distriplast.com)  
Distriplast.flandre@bintg.com - T +33 (0)3 28 29 24 80 - F +33 (0)3 28 25 19 93  
TVA FR 10349077941 - SAS au capital de 6 900 000€  
RCS Dunkerque 89B7 - Siret 349 077 941 00012 - NAF 252A  
BIC : NATXFRPP, IBAN : FR76 3000 7999 9904 2085 9100 077